热塑性丙烯酸树脂

型号	固含%	粘度mPa•s/25℃	酸值mgKOH/g	溶剂	玻璃化温度/℃	突出特性	应用
PJ60030-50	50±2	800～1500	4～9	甲苯	30	光泽高，**金属附着力好**，颜料润湿分散性好	普通手喷漆
PJ60032-50	50±2	800～1500	<1	甲苯	30	无酸，光泽高，金属附着力好，颜料润湿分散性好，**与CAB551相溶，可做金粉漆**	银粉手喷漆
PJ60033-50	50±2	500～1000	<1	甲苯	30	无酸，光泽高，金属附着力好，颜料润湿分散性好，**和NC相溶，可做金粉漆**	
PJ60038-50	50±2	800～1500	4～10	醋酸丁酯/异丁醇	38	无苯，光泽高，**金属和塑胶附着力好**，颜料润湿分散性好	金属、塑胶通用手喷漆
PJ8040A	50±2	8～15s（格/25℃）	<1	甲苯	34	**耐候性好**，高光泽，保光性好	罩光清漆，塑胶漆，硝基清漆
MD-50	50±2	1000～3000	7～14	甲苯/二甲苯	41	金属附着力，**高光泽**，高丰满度，颜料润湿性，固体羟值约30	金属自干漆，工程机械，地坪漆
PJ60041-55	55±2	3000～5000	7～14	甲苯/二甲苯	41	MD-50 高固含版	
PJ60047-63	63±2	15000～25000	12～16	二甲苯/仲丁酯	45	**高固含**，优异的光泽度，颜料润湿性好，金属附着力好	
PJ60059-60	60±2	8000～12000	12～16	二甲苯	50	**优异的光泽度**，颜料润湿性好，金属附着力好	
PJ60056-60B	60±2	5000～10000	5～10	二甲苯/S-150#	60	优异的耐污染性，**耐候性**，光泽高，颜料润湿性好，**颜料承载力高**	外墙漆，高耐候要求工程机械漆
PJ60826-43	43±2	70～100s/25℃/涂4#杯	13～18	甲苯	25	对五金，玻璃，电镀件以及ABS底材**附着力优**	金属和玻璃自干漆，塑胶真空电镀底漆
PJ60825-50	50±2	1000～2000	8～16	仲丁酯/异丁醇	50	对五金，玻璃，电镀件以及ABS底材**附着力优**	金属和玻璃自干漆，塑胶真空电镀面漆
PJ60005-50	50±2	25000～35000	7～10	甲苯	-5	**柔韧性好**，可搭配PJ60008-50A使用	软胶漆，皮革漆
PJ60007-55A	50±2	6000～14000	6～12	甲苯	15	附着力好，**抗回粘性优**，柔韧性优	
PJ60008-50A	50±2	15000～25000	7～14	甲苯	18	光泽高，柔韧性好，**颜料润湿性好**	
PJ60123-50	50±2	11000～14000	<1	三甲苯	25	柔韧性极好，**拉伸性能优**	丝印油墨，隔离光油，封面油
PJ60125-50	50±2	22000～35000	<1	三甲苯	25	柔韧性好，**通用性强**	
PJ60127-60	60±2	22000～35000	2～5	S-150#	25	**高固含**，柔韧性好	
PJ60069-40	40±2	5000～15000	1～4	丁酯/乙酯/正丁醇	70	含微量羟基，UV/PU底漆，银粉排列好，层间附着力好，**耐水煮**	UV，PU底漆
PJ60069-50	50±2	15000～25000	1～4	甲苯/异丁醇	69	UV层间附着力好，**银粉排列好**，性价比高	UV底漆
PJ60163-50D	50±2	20000～25000	1～4	甲苯/丁酯/异丁醇	63	UV，PU，橡胶油**通用底漆**，基材附着力和层间附着力好	UV，PU和橡胶油通用底漆
PJ60071-50	50±2	8000～13000	<2	甲苯/丁酯/乙酯	71	附着力好，银粉排列优，**干性快**	塑胶漆、木器漆
PJ60040-55	55±2	9000～12000	<2	甲苯/二甲苯/乙酯	80	耐候性好，高光泽，高硬度，银粉排列好，干性快，**施工性好**	
PJ60040-55A	55±2	15000～20000	4～9	二甲苯/异丁醇	80	**极佳的颜料润湿分散性**，相容性好，光泽高，可做塑胶漆通用色浆	塑胶漆**通用色浆**
PJ60103-45	45±2	5000～15000	1～4	甲苯/乙酯	103	干性快，硬度高，**耐酒精好**	**高耐醇型**银粉漆和哑光漆
PJ60198-50	50±2	12000～16000	1～3	甲苯/丁酯/异丁醇	98	银粉排布性好，**防掉银性优**，耐酒精性好，耐磨性高	高耐醇、**防掉银型银粉漆**
PJ60199-50A	50±2	8000～15000	1～3	甲苯/丁酯/异丁醇	115	银粉排布性好，防掉银性优，高耐磨性，高耐醇、耐手汗性能优异	高耐醇、耐手汗、防掉银型银粉漆
PJ60199-50C	50±2	9000～18000	1～3	甲苯/丁酯/异丁醇	110	银粉排布性好，**耐蒸煮**、高耐磨性，高耐醇、耐手汗性能优异	耐蒸煮型高耐醇银粉漆和实色漆
PJ60324-45	45±2	300～600	3～6	甲苯/丁酯	64	与 PP 底材**附着力优异**，银粉排布性好，颜料润湿分散性优，耐化学药品性优	汽车保险杠底漆，其他PP漆
PJ60325-50	50±2	1000～2000	3～8	丁酯/MIBK	65	PJ60324-45**无苯**版	无苯型汽车PP内饰漆