

**PJ60071-50 热塑性丙烯酸树脂****【类别】** PJ60071-50 是热塑性丙烯酸树脂**【技术特性】** 优异的附着力，银粉排布性好，干燥速度快，光泽高、硬度高。**【应用范围】** 塑胶铝粉漆**【规格】**

外观	清澈透明	黏度	8.0-11.0Pa.s/25℃	酸值	1.0-3.0mgKOH/g	Tg /℃	71
溶剂	醋酸丁酯/甲苯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	50±2%		

【溶剂稀释性】 本产品 在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，在脂肪烃类溶剂中溶解有限，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。**【树脂相容性】** 本产品与我司热塑性丙烯酸树脂相容性好、与 CAB、NC 相容。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。**【参考配方】**

金属闪光漆		稀释剂	
PJ60071-50	60	TOL	15
ZX1065	10	i-PA	20
BAC	7	BAC	15
20% CAB-381-2	15	i-BA	15
BYK306	0.3	BCS	10
BAC	7.7	EAC	25

【工艺条件】

☆ 烘烤条件: 65℃×30min, 放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底材: ABS

【检验技术指标】

检验项目	检测方法	参照标准	检验标准	检验结果
光泽	60 度	GB/T9754-88	≥70	80
硬度	铅笔划痕	GB/T6739-96	≥HB	HB
附着力	百格法	GB/T9286-98	100%	100%
耐磨性	擦拭法	-----	≥250 次	360 次(13μ m)
耐乙醇	擦拭法	-----	50 次不露底(500g)	80 次(13μ m)
银排性	刮板法	-----	银粉白度高、光泽均匀	优

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶**【安全】** 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。