

**PJ61015-50 羟基丙烯酸树脂**

【类别】 PJ61015-50 是羟基丙烯酸树脂

【技术特性】 对 ABS、五金底材附着力优，银粉排布性好，相容性广。

【应用范围】 汽车 1K 底漆、PU 漆、ABS、PC 自干漆；

【规格】

外观	清澈透明	黏度	2.0-4.0Pa.s/25℃	酸值	2.0-5.0mgKOH/g	羟值	50
溶剂	甲苯/醋酸乙酯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	50±2%		

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相容性】 本产品与我司羟基性丙烯酸树脂相容性好。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

【参考配方】

汽车 1K 底漆		稀释剂	
PJ61015-50	45	XYL	25
R930 钛白粉	18	TOL	20
6#黑	1	BAC	15
EFKA4401	2	EAC	15
滑石粉	5	BCS	10
硫酸钡	8	ACE	15
1/2NC (30%)	15		
BAC	3		
XYL	3		

PU 银粉漆		稀释剂	
甲组份			
PJ61015-50	58.8	XYL	50
20% CAB381-2	15	TOL	10
ZX1065 银粉	10	BAC	15
BAC	8	EAC	15
XYL	8	BCS	10
BYK306	0.2		
乙组份 N3390	适量		

甲组份：乙组份：稀释剂=100：6.7：80~100

【工艺条件】

☆ 烘烤条件：自干

☆ 底材：马口铁（打磨）

【检验技术指标】

检验项目	检测方法	参照标准	检验标准	检验结果
光泽	60 度	GB/T9754-88	≥40	55
硬度	铅笔划痕	GB/T6739-96	≥HB	HB
附着力	百格法	GB/T9286-98	100%	100%
冲击	冲击法	GB/T1732-93	≥30Kg.cm	50cm(20μ m)
柔韧性	弯曲法	GB/T1731-93	≤2mm	1mm
打磨性	擦拭法	-----	不粘砂纸	合格
干性	-----	-----	可打磨	25min

以上资料仅供参考，请根据需要试验，以便适合您的客户的特定要求。



【储存性】

- ☆ 远离热及火源, 置于阴凉通风处, 容器保持紧密.
- ☆ 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安 全】 本产品含有溶剂, 必须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料。