

**PJ61008-50 羟基丙烯酸树脂**

【类别】 PJ61008-50 是羟基丙烯酸树脂

【技术特性】 基材适应性广，对三聚氰胺板以及各种难附着塑胶和金属基材均具有优异的附着力、消光性好、干性快

【应用范围】 木器漆、各种塑胶/金属 PU 底漆

【规格】

外观	清澈透明	黏度	8.0-15.0Pa.s/25℃	酸值	4.0-7.0mgKOH/g	羟值(固体)	36mgKOH/g
溶剂	BAC/PMA	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	50±2%		

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相容性】 本产品与本公司羟基丙烯酸树脂相容性好。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

【参考配方】

木器哑光清漆		稀释剂	
甲组分			
PJ61008-50	68	EAC	10
分散剂	0.5	XYL	50
防沉浆	5.0	BAC	20
哑粉	5.0	PMA	20
BYK306	0.3		
BYK141	0.3		
丁酯	20.9		
乙组分: N3390			

甲组份: 乙组份: 稀释剂=100: 4.5: 100~120

【工艺条件】

☆ 烘烤条件: (1) 自干

☆ 底材: 三聚氰胺板

【储存性】

☆ 远离热及火源, 置于阴凉通风处, 容器保持紧闭

☆ 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂, 必须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料。

以上资料是基于我们的知识和实验得出, 但不代表其符合您的所有要求, 也不作为我司承担责任的依据, 使用前请您进行充分的测试。