

**PJ61015-50A 羟基丙烯酸树脂****【类别】** PJ61015-50A 是羟基丙烯酸树脂**【技术特性】** 对 ABS、五金底材附着力优，银粉排布好，性价比高**【应用范围】** 汽车 1K 底漆、PU 漆、ABS、PC 自干漆**【规格】**

外观	清澈透明	粘度	2.5-5.0 Pa.s/25℃	酸值	2.0-5.0 mgKOH/g	固体羟值	50mgKOH/g
溶剂	混合酯类	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	50±2%		

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。**【树脂相容性】** 本产品与我司羟基丙烯酸树脂相容性好。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。**【参考配方】**

汽车 1K 底漆		稀释剂	
PJ61015-50A	45	XYL	25
R930 钛白粉	18	TOL	20
6#碳黑	1	BAC	15
EFKA4401	2	EAC	15
滑石粉	5	BCS	10
硫酸钡	8	ACE	15
1/2NC (30%)	15		
BAC	3		
XYL	3		

PU 银粉漆		稀释剂	
甲组份			
PJ61015-50A	58.8	XYL	50
20% CAB381-2	15	TOL	10
ZX1065 银粉	10	BAC	15
BAC	8	EAC	15
XYL	8	BCS	10
BYK306	0.2		
乙组份 N3390	适量		

甲组份：乙组份：稀释剂=100：6.7：80~100

【工艺条件】

- ☆ 烘烤条件：自干
- ☆ 底材：马口铁（打磨）
- ☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密
- ☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶**【安全】** 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。