

**PJ6608-50A 羟基丙烯酸树脂****【类别】** PJ6608-50A 是羟基丙烯酸树脂**【技术特性】** 易消光、哑粉排列好，干性快、易打磨，与固化剂相容性好**【应用范围】** 哑光木器漆**【规格】**

外观	清澈透明	黏度	1.5-3.5Pa.s/25℃	酸值	≤5.0mgKOH/g	羟值	36
溶剂	丁酯/二甲苯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	50±2%		

【溶剂稀释性】 本产品在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。**【树脂相容性】** 本产品与我司羟基性丙烯酸树脂相容性好。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。**【参考配方】**

哑光清漆		稀释剂	
6608-50A	65	EAC	10
丁酯	9.9	XYL	50
二甲苯	9.9	BAC	20
CAB-381-0.5	5	PMA	20
BYK333	0.2		
OK520 哑粉	5		

甲组份：乙组份：稀释剂=100：7.3：80~100

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶**【安全】** 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。