

**PJ61039-75 羟基丙烯酸树脂**

**【类别】** PJ61039-75 是羟基丙烯酸树脂

**【技术特性】** 高固含、高光泽、极佳的丰满度、流平性好、耐候性好、耐化学药品性优

**【应用范围】** 汽车、摩托车、工程机械等高固体分罩光漆

**【规格】**

外观	清澈透明	黏度	4.0-7.0Pa.s/25℃	酸值	6.0-10.0mgKOH/g	固体羟值	140 mgKOH/g
色号	≤1(Fe-Co)	溶剂	醋酸丁酯	固体份	75±2%		

**【溶剂稀释性】** 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

**【树脂相容性】** 本产品与我司羟基丙烯酸树脂相容性好。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

**【参考配方】**

罩光清漆			
A 组分		B 组分	
PJ61039-75	80	拜尔 N3390	33.92
T12 (10%)	0.2		
EFKA3772	0.2		
XYL	8.5		
BAC	8.5		
PMA	2.6		

**【工艺条件】**

☆ 烘烤条件: (1) 65℃×60min, 放置 24h 后测耐蚀指标

(2) 自干

☆ 底材: 马口铁 (打磨)

**【储存性】**

☆ 远离热及火源, 置于阴凉通风处, 容器保持紧密

☆ 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月

**【包装规格】** 200kg/桶

**【安全】** 本产品含有溶剂, 必须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 详情事项请参考物质安全资料。

以上资料仅供参考, 请根据需要试验, 以便适合您的客户的特定要求。