

**PJ61056-50B 羟基丙烯酸树脂**

【类别】 PJ61056-50B 是特殊基团改性羟基丙烯酸树脂

【技术特性】 快干、硬度高、耐化性优、消光性好、无苯

【应用范围】 汽车内饰漆，3C 漆、高耐化性哑光木器漆

【规格】

外观	清澈透明	粘度	20.0-30.0 Pa.s/25℃	酸值	1.0-3.0 mgKOH/g	固体羟值	56mgKOH/g
色号	≤1(Fe-Co)	溶剂	醋酸丁酯	固体份	50±2%	Tg/℃	95

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相容性】 本产品与我司羟基丙烯酸树脂相容性好。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

【参考配方】

哑光清漆		乙组分	
甲组分			
PJ61056-50B	75.0	拜耳 N3390	9.6
BYK141 (消泡剂)	0.1		
CAB-381-0.5 (20%in BAC)	5.0		
B205 哑粉	4.0		
SN-4034 (哑粉排列助剂)	0.2		
SN-2011 (分散剂)	0.3		
PMA	7.7		
醋酸丁酯	7.7		
合计	100	合计	9.6

【工艺条件】

☆ 烘烤条件: 自干, 放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底材: 木材

【储存性】

☆ 远离热及火源, 置于阴凉通风处, 容器保持紧密

☆ 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂, 必须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 详情事项请参考物质安全资料。

以上资料仅供参考, 请根据需要试验, 以便适合您的客户的特定要求。