

**PJ61304-70A 羟基丙烯酸树脂**

**【类别】** PJ61304-70A 是羟基丙烯酸树脂

**【技术特性】** 高固含、高丰满度、高光泽、颜料润湿性好、上硬度快、冲击性好、耐化学药品性优

**【应用范围】** 汽车修补漆、摩托车罩光油、工程机械漆

**【规格】**

外观	清澈透明	黏度	6.0-9.0Pa.s/25℃	酸值	5.0-8.0mgKOH/g	羟值	120
溶剂	二甲苯/醋酸丁酯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	70±2%		

**【溶剂稀释性】** 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

**【树脂相容性】** 本产品与本公司羟基丙烯酸树脂相容性好。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

**【参考配方】**

罩光清漆		稀释剂	
(甲组份)			
PJ61303-70A	80	XYL	50
10%sn	0.2	TOL	10
EFKA3772	0.2	BAC	15
EFKA2028	0.1	CAC	15
BAC	8	MIBK	10
XYL	8		
PMA	3.5		
(乙组份) 拜耳 N3390			

甲组份：乙组份：稀释剂=100：28.2：80~100

**【工艺条件】**

☆ 烘烤条件：(1) 65℃×60min,放置 24h 后测耐蚀指标

(2) 自干

☆ 底材：马口铁（打磨）

**【储存性】**

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

**【包装规格】** 200kg/桶

**【安全】** 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。