

**PJ61305-70 羟基丙烯酸树脂**

【类别】 PJ61305-70 是羟基丙烯酸树脂

【技术特性】 高固含、高丰满度、高光泽、流平性好、实干燥速度快、耐化学药品性优

【应用范围】 罩光油、实色漆

【规格】

外观	清澈透明	黏度	3.0-6.0Pa.s/25℃	酸值	3.0-6.0mgKOH/g	羟值	105
溶剂	二甲苯/醋酸丁酯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	70±2%		

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相容性】 本产品与本公司羟基丙烯酸树脂相容性好。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

【参考配方】

罩光清漆		稀释剂	
(甲组份)			
PJ61305-70	80	XYL	50
10%sn	0.2	TOL	10
EFKA3772	0.2	BAC	15
EFKA2028	0.1	CAC	15
BAC	8	MIBK	10
XYL	8		
PMA	3.5		
(乙组份) 拜耳 N3390			

甲组份：乙组份：稀释剂=100：23.6：80~100

【工艺条件】

☆ 烘烤条件：(1) 65℃×60min,放置 24h 后测耐蚀指标

(2) 自干

☆ 底材：马口铁（打磨）

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。