

**PJ61306-70C 羟基丙烯酸树脂**

【类别】 PJ61306-70C 是羟基丙烯酸树脂

【技术特性】 高固含、高丰满度、高光泽、高硬度、耐高温性好、耐化学药品性优

【应用范围】 汽车、摩托车、工程机械等高固体分罩光漆

【规格】

外观	清澈透明	黏度	8.0-11.0Pa.s/25℃	酸值	6.0-10.0mgKOH/g	固体羟值	120mgKOH/g
色号	≤1(Fe-Co)	溶剂	二甲苯/醋酸丁酯/PMA	固体份	70±2%		

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相容性】 本产品与本公司羟基丙烯酸树脂相容性好。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

【参考配方】

罩光清漆			
A 组分		B 组分	
PJ61306-70C	80	拜尔 N3390	26.3
T12 (10%)	0.2		
EFKA3772	0.2		
EFKA2028	0.1		
BAC	16		
PMA	3.5		

【工艺条件】

☆ 烘烤条件: (1) 65℃×60min,放置 24h 后测耐蚀指标

(2) 自干

☆ 底材: 马口铁 (打磨)

【储存性】

☆ 远离热及火源,置于阴凉通风处,容器保持紧密

☆ 本产品自生产日起,保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂,必须小心操作,避免接触皮肤与眼睛,详情事项请参考物质安全资料。