

**PJ61731-65 羟基丙烯酸树脂****【类别】** PJ61731-65 是羟基丙烯酸树脂**【技术特性】** 高固含、高丰满度、高光泽、干燥速度快、性价比高**【应用范围】** 汽车修补漆、摩托车罩光油**【规格】**

外观	清澈透明	黏度	4.5-8.5Pa.s/25℃	酸值	3.0-6.0mgKOH/g	羟值	100
溶剂	三甲苯/仲丁酯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	65±2%		

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。**【树脂相容性】** 本产品与本公司羟基丙烯酸树脂相容性好。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。**【参考配方】**

双组份白漆		稀释剂	
(甲组份)			
PJ61731-65	60	XYL	50
R902 钛白粉	22.5	TOL	10
P61 分散剂	1	BAC	15
10%sn	0.2	CAC	15
BYK-306	0.2	MIBK	10
EFKA2028	0.1		
BAC	8		
XYL	8		
(乙组份) 拜耳 N3390			

甲组份：乙组份：稀释剂=100：16.4：80~100

【工艺条件】

☆ 烘烤条件：(1) 65℃×60min,放置 24h 后测耐蚀指标

(2) 自干

☆ 底材：马口铁（打磨）

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶**【安全】** 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。

以上资料仅供参考，请根据需要试验，以便适合您的客户的特定要求。