



MD-50 热塑性丙烯酸树脂

【类别】 MD-50 是含低羟基热塑性丙烯酸树脂

【技术特性】 附着力、光泽、颜料润湿性、性价比

【应用范围】 五金、塑胶、轻防腐

【规格】

外观	清澈透明	黏度	1.0-4.0Pa.s/25℃	酸值	7.0-14.0mgKOH/g	Tg /℃	41
溶剂	二甲苯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	50±2%	羟值	30

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，在脂肪烃类溶剂中溶解有限，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相容性】 本产品与我司热塑性丙烯酸树脂相容性好、与 CAB、NC 相容。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

【参考配方】

白色漆		稀释剂	
MD-50	60	二甲苯	20
R930	25	甲苯	20
P61 分散剂	1	醋酸丁酯	30
1/2NC (30%)	10	异丁醇	20
BYK306	0.3	乙二醇单丁醚	10
醋酸丁酯	3.7		

【工艺条件】

☆ 烘烤条件: 自干, 放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底材: 墙面

【储存性】

☆ 远离热及火源, 置于阴凉通风处, 容器保持紧密.

☆ 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂, 必须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料。