

**PJ60005-50 热塑性丙烯酸树脂****【类别】** PJ60005-50 是热塑性丙烯酸树脂**【技术特性】** 光泽高、柔韧性好**【应用范围】** 皮革、软胶鞋材**【规格】**

外观	清澈透明	黏度	25-35Pa.s/25℃	酸值	6.0-10.0mgKOH/g	Tg/℃	-5
溶剂	甲苯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	(50.0±2)%		

**【溶剂稀释性】** 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，在脂肪烃类溶剂中溶解有限，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。**【树脂相容性】** 本产品与我司丙烯酸树脂相容性好。并用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。**【参考配方】**

软胶油		稀释剂	
PJ60008-50A	35	EAC	25.0
PJ60005-50	35	XYL	35.0
BAC	6.4	BAC	35.0
20% CAB381-0.5	10.0	BCS	5.0
BYK306	0.5		
XYL	8.0		
消泡剂	0.1		
密着剂	2.0		
BCS	3		

**【工艺条件】**

☆ 干燥条件: 自干，放置一周后测性能指标

☆ 底材: 皮革

**【储存性】**

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

**【包装规格】** 200kg/桶**【安全】** 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。

以上资料仅供参考，请根据需要试验，以便适合您的客户的特定要求。