

**PJ60007-55A 热塑性丙烯酸树脂**

**【类别】** PJ60007-55A 是热塑性丙烯酸树脂

**【技术特性】** 附着力好，抗回粘性优，柔韧性优

**【应用范围】** 软胶光油、塑胶实色漆

**【规格】**

外观	清澈透明	黏度	6.0-14.0Pa.s/25℃	酸值	6.0-12.0mgKOH/g	Tg /℃	15
溶剂	甲苯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	(52±2) %		

**【溶剂稀释性】** 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

**【树脂相容性】** 本产品与我司热塑性丙烯酸树脂相容性好。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

**【参考配方】**

软胶油		稀释剂	
PJ60007-55A	70	EAC	25.0
BAC	6.4	XYL	35.0
20% CAB381-0.5	10.0	BAC	35.0
BYK306	0.5	BCS	5.0
XYL	8.0		
消泡剂	0.1		
密着剂	2.0		
BCS	3		

**【工艺条件】**

☆ 烘烤条件: 65℃×30min, 放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底材: TPR

**【储存性】**

☆ 远离热及火源, 置于阴凉通风处, 容器保持紧闭

☆ 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月

**【包装规格】** 200kg/桶

**【安全】** 本产品含有溶剂, 必须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料。

以上资料是基于我们的知识和实验得出, 但不代表其符合您的所有要求, 也不作为我司承担责任的依据, 使用前请您进行充分的测试。