

**PJ60008-50A 热塑性丙烯酸树脂**

【类别】 PJ60008-50A 是热塑性丙烯酸树脂

【技术特性】 光泽高、柔韧性好

【应用范围】 皮革、软胶鞋材漆

【规格】

外观	清澈透明	黏度	12-16Pa.s/25℃	酸值	7.0-14.0mgKOH/g	Tg /℃	18
溶剂	甲苯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	(50.5±1) %		

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，在脂肪烃类溶剂中溶解有限，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相容性】 本产品与我司丙烯酸树脂相容性好。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

【参考配方】

软胶油		稀释剂	
PJ60008-50A	70	EAC	25.0
BAC	6.4	XYL	35.0
20% CAB381-0.5	10.0	BAC	35.0
BYK306	0.5	BCS	5.0
XYL	8.0		
消泡剂	0.1		
密着剂	2.0		
BCS	3		

【工艺条件】

☆ 干燥条件: 自干，放置一周后测性能指标

☆ 底材: 皮革

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧闭

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。

以上资料是基于我们的知识和实验得出，但不代表其符合您的所有要求，也不作为我司承担责任的依据，使用前请您进行充分的测试。