

**PJ60033-50 热塑性丙烯酸树脂**

【类别】 PJ60033-50 是含低羟基热塑性丙烯酸树脂

【技术特性】 金属附着力、高光泽、颜料润湿分散性优，酸值低，可做银粉和金粉漆

【应用范围】 金属自干漆、手喷漆

【规格】

外观	清澈透明	黏度	500-1000 mPa.s/25℃	酸值	<1.0 mgKOH/g	Tg /℃	30
色号	≤1(Fe-Co)	溶剂	甲苯	固体份	50±2%		

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，在脂肪烃类溶剂中溶解有限，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相容性】 本产品与我司热塑性丙烯酸树脂相容性好、与 NC 相容。并用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

【参考配方】

银粉漆		稀释剂	
PJ60033-50	70	TOL	15
ZX1065 银粉	8	<i>i</i> -PA	20
EAC	7	BAC	15
1/16NC	10	<i>i</i> -BA	15
SN-4034	0.2	BCS	10
甲苯	4.8	EAC	25

【工艺条件】

☆ 烘烤条件: 自干，放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底材: 马口铁

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。