

**PJ60036-63 热塑性丙烯酸树脂**

【类别】 PJ60036-63 是热塑性丙烯酸树脂

【技术特性】 优异的光泽度、颜料润湿性好、金属和水泥基材附着力好、耐候性好、柔韧性好、耐冲击性好

【应用范围】 金属轻防腐、透水路面漆

【规格】

外观	清澈透明	黏度	15.0-25.0Pa.s/25℃	酸值	12.0-16.0mgKOH/g	Tg/℃	36
色号	≤1(Fe-Co)	溶剂	二甲苯	固体份	63±2%		

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，在脂肪烃类溶剂中溶解有限，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相容性】 本产品与我司热塑性丙烯酸树脂相容性好、与 NC 相容。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

【参考配方】

铁红防腐漆		稀释剂	
PJ60036-63	55	二甲苯	20
铁红粉	27.5	甲苯	20
分散剂	2.8	醋酸丁酯	30
有机膨润土	0.5	异丁醇	20
BYK333	0.2	乙二醇单丁醚	10
BAC	7.0		
XYL	7.0		

【工艺条件】

☆ 烘烤条件: 自干,放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底材: 马口铁(打磨)

【储存性】

☆ 远离热及火源,置于阴凉通风处,容器保持紧密

☆ 本产品自生产日起,保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂,必须小心操作,避免接触皮肤与眼睛,详情事项请参考物质安全资料。