

**PJ62052-60B 热固性丙烯酸树脂**

【类别】 PJ62052-60B 是热固性丙烯酸树脂

【应用范围】 五金银粉烤漆、实色烤漆

【技术特性】 耐化学药品优，耐盐雾性优、硬度高、附着力好、相容性好、颜料分散性好

【规格】

外观	清澈透明	黏度	5.0-10.0Pa.s/25°C	酸值	6-12mgKOH/g
溶剂	二甲苯/正丁醇	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	60±2%

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验

【树脂相容性】 本产品与我司热固性丙烯酸树脂相容性好，与环氧、氨基树脂相容。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验

【参考配方】

白色实色面漆		稀释剂	
PJ62052-60B	45	XYL	45
PJ582-2	18	S-100#	10
钛白粉	22.5	BAC	15
分散剂	0.5	i-BA	15
i-BA	4	CYC	10
S-100#	5	DBE	5
BAC	4.8		
流平剂	0.2		

【工艺条件】

☆ 烘烤条件: (1) 150°C×30min,放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底 材:马口铁(打磨)

【储存性】

☆ 远离热及火源,置于阴凉通风处,容器保持紧密.

☆ 本产品自生产日起,保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安 全】 本产品含有溶剂,必须小心操作,避免接触皮肤与眼睛,其它资料请参考物质安全资料。

以上资料仅供参考,请根据需要试验,以便适合您的客户的特定要求。