

**PJ62407-70A 热固性丙烯酸树脂**

【类别】 PJ62407-70A 是热固性丙烯酸树脂

【应用范围】 五金实色烤漆，罩光漆

【技术特性】 高固含、高丰满度、高光泽、颜料分散性好、耐化学药品优，耐盐雾性优

【规格】

外观	清澈透明	黏度	5.0-10.0Pa.s/25℃	酸值	5-10mgKOH/g
溶剂	二甲苯/丁酯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	70±2%

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相容性】 本产品与本公司热固性丙烯酸树脂相容性好，与环氧、氨基树脂相容。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

【参考配方】

罩光漆		稀释剂	
PJ62407-70A	44	二甲苯	45
PJ582-2	20.5	Mibk	10
异丁醇	5.5	醋酸丁酯	20
三甲苯	5	异丁醇	25
醋酸丁酯	4.8		
流平剂	0.2		
聚酯	10		
747	3		
二甲苯	7		

【工艺条件】

☆ 烘烤条件: 150℃×30min, 放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底材: 马口铁 (打磨)

【储存性】

☆ 远离热及火源, 置于阴凉通风处, 容器保持紧密.

☆ 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月

【包装规格】 200Kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂, 必须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料