

**PJ62408-60A 热固性丙烯酸树脂**

**【类别】** PJ62408-60A 是热固性丙烯酸树脂

**【应用范围】** 金属烤漆用银粉漆、实色漆

**【技术特性】** 附着力好、高光泽，耐盐雾性、耐化性、干性好、性价比

**【规格】**

外观	清澈透明	黏度	5.0-12.0Pa.s/25℃	酸值	6.0-12.0mgKOH/g
溶剂	二甲苯/异丁醇	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	59±2%

**【溶剂稀释性】** 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验

**【树脂相容性】** 本产品与本公司热固性丙烯酸树脂相容性好，与环氧、氨基树脂相容。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验

**【参考配方】**

白色实色面漆		稀释剂	
PJ62408-60A	45	XYL	45
PJ582-2	18	S-100#	10
R930 钛白粉	22.5	BAC	15
P61 分散剂	0.5	i-BA	15
i-BA	4	CYC	10
S-100#	5	DBE	5
BAC	4.8		
流平剂	0.2		

**【工艺条件】**

☆ 烘烤条件: (1) 150℃×30min, 放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底材: 马口铁 (打磨)

**【储存性】**

☆ 远离热及火源, 置于阴凉通风处, 容器保持紧密.

☆ 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月

**【包装规格】** 200kg/桶

**【安全】** 本产品含有溶剂, 必须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料。

以上资料仅供参考, 请根据需要试验, 以便适合您的客户的特定要求。