

**PJ60043-55 热塑性丙烯酸树脂**

【类别】 PJ60043-55 是热塑性丙烯酸树脂

【技术特性】 优异的光泽度、颜料润湿性好、金属附着力好

【应用范围】 金属轻防腐、地坪漆

【规格】

外观	清澈透明	黏度	1.5-3.5Pa.s/25℃	酸值	10.0-14.0mgKOH/g	Tg/℃	43
色号	≤1(Fe-Co)	溶剂	XYL/DMC	固体份	55±2%		

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，在脂肪烃类溶剂中溶解有限，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相容性】 本产品与我司热塑性丙烯酸树脂相容性好、与 NC 相容。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

【参考配方】

酞青兰地坪漆		稀释剂	
PJ60043-55	87	二甲苯	20
分散剂	3	甲苯	20
酞青兰	8.5	醋酸丁酯	30
防沉浆	0.5	醋酸乙酯	20
BYK306	0.5	乙二醇单丁醚	10
BYK141	0.5		

【工艺条件】

☆ 烘烤条件: 自干,放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底材: 水泥地面

【储存性】

☆ 远离热及火源,置于阴凉通风处,容器保持紧密.

☆ 本产品自生产日起,保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂,必须小心操作,避免接触皮肤与眼睛,详情事项请参考物质安全资料。