

**PJ60103-45 热塑性丙烯酸树脂****【类别】** PJ60103-45 是热塑性丙烯酸树脂**【技术特性】** 优异银粉排布性，干燥速度快，光泽高、流平好、硬度高、耐醇性优**【应用范围】** 高耐醇、高硬度的塑胶铝粉漆、木塑罩光漆**【规格】**

外观	清澈透明	黏度	6.0-12.5Pa.s/25℃	酸值	1.0-4.0mgKOH/g	Tg /℃	103
溶剂	醋酸丁酯/二甲苯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	45±2%		

**【溶剂稀释性】** 本产品 在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，在脂肪烃类溶剂中溶解有限，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。**【树脂相容性】** 本产品与 我司热塑性丙烯酸树脂相容性好、与 CAB、NC 相容。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。**【参考配方】**

白色漆		稀释剂	
PJ60103-45	60	TOL	15
R930 钛白粉	25	i-PA	20
P61 分散剂	2	BAC	15
TOL	5	i-PA	15
BYK306	0.3	BCS	10
BAC	7.7	EAC	25

**【工艺条件】**

☆ 烘烤条件: 65℃×30min, 放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底材: ABS

**【检验技术指标】**

检验项目	检测方法	参照标准	检验标准	检验结果
光泽	60 度	GB/T9754-88	≥80	92
硬度	铅笔划痕	GB/T6739-96	≥HB	HB
附着力	百格法	GB/T9286-98	100%	100%
耐磨性	擦拭法	-----	≥250 次	400 次(13μ m)
耐乙醇	擦拭法	-----	100 次不露底(500g)	200 次(13μ m)
润湿性	目测法	-----	易分散、储存无返粗、无胶冻	合格

**【储存性】**

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

**【包装规格】** 200kg/桶**【安全】** 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。