

**PJ60163-50D 热塑性丙烯酸树脂**

【类别】 PJ60163-50D 是热塑性丙烯酸树脂

【技术特性】 UV 漆、PU 漆和橡胶油重涂性优

【应用范围】 ABS、PC 塑胶底材的橡胶油底漆、PU 底漆、UV 底漆

【规格】

|    |           |    |                   |     |             |       |    |
|----|-----------|----|-------------------|-----|-------------|-------|----|
| 外观 | 清澈透明      | 黏度 | 10.0-20.0Pa.s/25℃ | 酸值  | ≤4.0mgKOH/g | Tg /℃ | 62 |
| 溶剂 | 异丁醇/甲苯/丁酯 | 色号 | ≤1(Fe-Co)         | 固体份 | 50±2%       |       |    |

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，在脂肪烃类溶剂中溶解有限，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相容性】 本产品与我司热塑性丙烯酸树脂相容性好、与低秒数 CAB、NC 相容。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

【参考配方】

| 金属闪光漆         |     | 稀释剂  |    |
|---------------|-----|------|----|
| PJ60163-50D   | 60  | TOL  | 15 |
| ZX1065        | 8   | i-PA | 20 |
| EAC           | 7   | BAC  | 15 |
| 20% CAB-381-2 | 15  | i-BA | 15 |
| BYK306        | 0.3 | BCS  | 10 |
| BAC           | 7.7 | EAC  | 25 |
| i-PA          | 2   |      |    |

【工艺条件】

☆ 烘烤条件: 65℃ ×30min, 放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底 材: ABS

【注意事项】

☆ 本树脂不宜拼用 CAB-381-20 作改性树脂。

☆ 鉴于本树脂的特殊性，在做银粉漆时，请选择好银粉的配套性，做好贮存稳定性实验，避免因不相适应使油漆在贮存过程中产生胶化现象。

☆ 若用本树脂做色漆时不宜用碱性的分散剂，建议用含硅类润湿剂。

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安 全】 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。