

**PJ60324-45 热塑性丙烯酸树脂**

【类别】 PJ60324-45 是热塑性丙烯酸树脂

【技术特性】 与 PP 底材附着力优异，银粉排布性好，颜料润湿分散性优，耐化学药品性优

【应用范围】 PP 塑料银粉漆、实色漆

【规格】

外观	清澈透明	黏度	0.3-0.6Pa.s/25℃	酸值	3.0-6.0mgKOH/g	Tg /℃	64
溶剂	醋酸丁酯/甲苯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	45±2%		

【溶剂稀释性】 本产品与芳烃类、酯类溶剂溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相溶性】 拼用其他树脂时，请先进行相溶性及稳定性试验。

【参考配方】

金属闪光漆		稀释剂	
PJ60324-45	66	TOL	25
ZX1065	10	XYL	25
XYL	12	BAC	25
BAC	12	i-PA	10
		CYC	15

【工艺条件】

☆ 烘烤条件: 60℃ ×2.5h, 放置 24h 后测耐蚀指标

☆ 底 材: PP

【检验技术指标】

检验项目	检测方法	参照标准	检验标准	检验结果
硬度	铅笔划痕	GB/T6739-96	≥HB	HB
附着力	百格法	GB/T9286-98	100%	100%
耐磨性	擦拭法	-----	≥120 次	180 次(13μ m)
耐乙醇	擦拭法	-----	80 次不露底(500g)	110 次(13μ m)

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 190kg/桶

【安 全】 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。