

**PJ60825-50C 热塑性丙烯酸树脂**

**【类别】** PJ60825-50C 是热塑性丙烯酸树脂

**【技术特性】** 混溶性优，干燥速度快、光泽高、硬度高、贮存稳定性好

**【应用范围】** 有色金属漆、玻璃自干漆，真空电镀光油，UV 拼用树脂

**【规格】**

外观	清澈透明	黏度	1.0-2.0 Pa.s/25℃	酸值	8.0-16.0mgKOH/g	Tg /℃	70
溶剂	仲丁酯/异丁醇	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	51±2%		

**【溶剂稀释性】** 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

**【树脂相容性】** 本产品与我司热塑性丙烯酸树脂相容性好。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

**【参考配方】**

金属自干漆		稀释剂	
PJ60825-50C	70	XYL	20
1/2NC (30%)	10	TOL	20
E44	5	BAC	30
密着剂	0.3	i-BA	20
BYK306	0.3	BCS	10
BAC	10		
BCS	4.4		

**【工艺条件】**

☆ 烘烤条件: (1) 65℃×30min, 放置 24 小时后测耐蚀性指标

(2) 自干

☆ 底 材: 无机玻璃/电镀件

**【注意事项】**

☆ 本树脂由于酸值过高不宜做铝粉漆。

☆ 为了保证良好的储存性，建议硅烷偶联剂加在稀释剂中

**【储存性】**

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

**【包装规格】** 200kg/桶

**【安 全】** 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。