



## PJ2819A-70 脂肪酸改性醇酸树脂

- 【类别】 PJ2819A-70 脂肪酸改性醇酸树脂
- 【应用特性】 本树脂适用于 PU 底漆、哑光面漆，具有优异的渗透性和柔韧性、干燥快、硬度高、清晰度高，可适当厚涂，不易起痂子。
- 【应用范围】 PU 底漆、哑光面漆
- 【规格】 外观：无杂质透明粘稠状液体  
色数：≤3# (Fe-Co)  
固含量：(70±2)%  
酸价：≤16mgKOH/g (70%)  
OH 值：(140±20) mgKOH/g (100%)  
粘度：(40000~70000) mPa·s/25℃  
溶剂：二甲苯、丁酯
- 【溶剂稀释性】 PJ2819A-70 与芳香烃、酯类、酮类、醚酯类溶剂相容性好，在脂肪烃类溶剂中溶解度有限，使用时请先试验树脂在溶剂中的稳定性和溶剂对漆膜的影响。
- 【树脂相容性】 PJ2819A-70 与本公司之 PU 固化剂相容性好；与本公司醇酸树脂 PJ11 系列、PJ12 系列、PJ13 系列（不包括丙烯酸改性醇酸树脂）等均有较好的相容性。对拼用任何的其它树脂均需进行稳定性及混溶性试验。
- 【参考配方】 PU 防下陷透明底漆
- |                  |         |
|------------------|---------|
| A 组份：            |         |
| PJ2819A-70       | 65.00%  |
| 二甲苯              | 11.10%  |
| 乙酸丁酯             | 5.00%   |
| MP-100           | 0.60%   |
| 1250 滑石粉         | 15.00%  |
| 硬酯酸锌             | 3.00%   |
| BYK-141          | 0.20%   |
| BYK-052 (10%)    | 0.10%   |
| 合计               | 100.00% |
| B 组份：            |         |
| PJ01-50          | 35.00%  |
| PJ01-50T(三聚体固化剂) | 15.00%  |
- 【安全】 小心操作，避免接触皮肤与眼睛，详情事项请参考物质安全资料。