



PJ2908-70 低气味醇酸树脂

- 【类别】** PJ2908-70 低气味大豆油醇酸树脂
- 【应用特性】** 本树脂适用于 PU 底漆、哑光面漆，用于底漆时，快干、易打磨，用于面漆漆膜流平好、硬度高、消光好，残留气味低。
- 【应用范围】** PU 底漆、哑光面漆
- 【规格】** 外观：无杂质透明粘稠状液体
色数： $\leq 3\#$ (Fe-Co)
固含量： $(70 \pm 2)\%$
酸价： $\leq 12\text{mgKOH/g}$ (60%)
OH 值： $(110 \pm 20)\text{mgKOH/g}$ (100%)
粘度： $(50000 \sim 90000)\text{mPa} \cdot \text{s}/25^\circ\text{C}$
溶剂：二甲苯、丁酯
- 【溶剂稀释性】** PJ2908-70 与芳香烃、酯类、酮类、醚酯类溶剂相容性好，在脂肪烃类溶剂中溶解度有限，使用时请先试验树脂在溶剂中的稳定性和溶剂对漆膜的影响。
- 【树脂相容性】** PJ2908-70 与本公司之 PU 固化剂相容性好；与本公司醇酸树脂 PJ11 系列、PJ12 系列、PJ13 系列（不包括丙烯酸改性醇酸树脂）等均有较好的相容性。对拼用任何的其它树脂均需进行稳定性及混溶性试验。
- 【参考配方】** PU 透明底漆
- | | |
|---------------|---------|
| A 组份： | |
| PJ2908-70 | 65.00% |
| 二甲苯 | 8.10% |
| 乙酸丁酯 | 3.00% |
| MP-100 | 0.50% |
| 1250 滑石粉 | 19.00% |
| 硬酯酸锌 | 4.00% |
| BYK-141 | 0.20% |
| BYK-052 (10%) | 0.10% |
| DBTDL (催化剂) | 0.10% |
| 合计 | 100.00% |
| B 组份： | |
| PJ01-45 (固化剂) | 50.00% |
- 【安全】** 小心操作，避免接触皮肤与眼睛，详情事项请参考物质安全资料。