



PJ6915-75A 水性丙烯酸改性醇酸树脂

【类别】 本品是丙烯酸改性长油醇酸树脂，本品已中和后，调漆可用少量三乙胺调 PH 值即可。

【应用特性】 储存性好，快干，光泽高

【应用范围】 水性防锈漆、水性调和漆、钢构漆、水性氨基烤漆

【规格】 外观：棕色透明液体
颜色：≤6# (Fe-Co)
固含量：(76±2) %
旋转粘度：(70000~100000) mPa. s (NDJ-8S/25℃)
助溶剂：乙二醇丁醚

【溶剂稀释性】 PJ6915-75A 可以溶于醇类、醚酯类等助溶剂，可以用水稀释，其它溶剂的溶解性能需试验确定。

【参考配方】

水性自干防锈底漆

原料名称	规格	投料量
PJ6915-75A		20.0
三乙胺		1.0
水性催干剂	催干剂	1.8
去离子水		41.6
BYK024	消泡剂	0.2
BYK191	分散剂	0.5
988	防沉剂	0.2
锆铬黄		0.5
130 铁红		10.0
沉淀硫酸钡		24.0
BYK346	润湿剂	0.2
	共计	100.0